



Technisches Datenblatt

GF Chrome 20 EX

Sonnenschutzfolie

Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	89%
UV - Schutz	> 99%
Licht Transmission	16%
Licht Reflexion außen	65%
Licht Reflexion innen	65%
Solar Reflexion	66%
Solar Absorption	23%
Solar Transmission	11%
Reduzierung der Blendung	85%
g-Wert	0,14
b - Faktor	0,10



Beispielbild

Eigenschaften:

Hitzeschutz:	sehr guter Hitzeschutz	Breiten (cm):	61, 76, 91, 122, 152, 182
Blendschutz:	sehr guter Blendschutz	Durchsicht:	transparent
Sichtschutz:	sehr gut bei Tageslicht, einseitiger Spiegeleffekt	Klebstoff:	selbstklebend
UV-Schutz:	Ausbleichprozess wird verzögert	Oberfläche:	langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen
Tönung:	silber dunkel		
Dicke:	60 µ mit Trägerfolie		

Hinweise:

Bei der Verwendung unserer Folien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! Sämtliche Folien sind ausschließlich zur Montage auf glatten Glasflächen geeignet. (kein Plexi- & Acrylglas) Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.